



# Vacpower oil

耐油物块吸排管



## 内层:

黑色，光滑，合成橡胶

## 加强层:

高强度合成线及螺旋钢丝加强

## 外层:

黑色，波纹（表面布纹）防静电的合成橡胶，耐磨损，耐气候

## 应用范围:

硬壁波纹软管，用于抽吸和输送带油迹的液体有机材料，含有芳香烃的液体，混合油化学残留物的液体，该管子可安装在 真空吸尘车的轮盘上

使用寿命长

更高的清洁效率

耐油渍和化学品残留

## 温度范围:


-20° C (-4° F) 到 +70° C (+158° F)

## 电阻性:

外层  $R < 1 \times 10^6$  /m

## 商标:

红色商标带 "IVG Truck (公司商标) VACPOWER OIL...".



## Vacpower oil



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力		最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft	
1461508	76	3	3	45	9	135	2,38	1,60	300	11,8	0,9	60	200	
1431978	80	3-1/4	3	45	9	135	2,49	1,68	320	12,6	0,9	60	200	
1416189	102	4	3	45	9	135	3,79	2,56	410	16,2	0,9	60	200	
1419900	110	4-21/64	3	45	9	135	4,38	2,95	440	17,3	0,9	60	200	
1417410	120	4-47/64	3	45	9	135	4,77	3,22	480	18,9	0,9	60	200	
1420925	125	4-59/64	3	45	9	135	4,96	3,35	500	19,7	0,9	60	200	
1420259	152	6	3	45	9	135	7,51	5,07	610	24,0	0,9	60	200	
1417428	203	8	3	45	9	135	10,39	7,01	0815	32,1	0,9	60	200	

可根据客户要求做变化:

1. 提供用户使用长度

推荐使用的接头:



Irrig type D



Storz



Flanges

## SPECIAL DETAILS

### 安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，**IVG Colbachini** 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

**出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。**

橡胶软管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。